

Set of RMS of slags

No's 141 through 156

	% Fe _{cell}	% MnO	% SiO ₂	% CaO	% MgO	% Al ₂ O ₃	% P ₂ O ₅	% TiO ₂	% Cr ₂ O ₃	% S	% FeO	% C
141	21,37	10,85	22,47	26,22	(4,02)	2,74	2,14	0,63	(0,85)	0,081	22,99	0,36
142	16,52	12,09	22,16	29,56	5,38	3,13	2,08	0,69	0,55	0,067	16,89	0,41
143	14,53	2,84	4,88	42,9	5,29	(0,50)	16,71	0,15	0,97	0,083	8,62	1,05
144	28,47	9,72	22,18	20,5	2,85	2,42	2,02	0,55	1,32	0,091	31,61	0,41
145	27,97	9,26	22,43	20,85	2,71	2,39	2,05	0,56	0,99	0,089	30,46	0,31
146	20,3	5,52	11,38	40,56	5,47	4,29	2,11	0,39	0,69	0,165	18,47	1,11
147	19,59	5,45	12,87	40,29	5,20	4,40	2,44	0,5	0,48	0,146	16,17	0,57
148	18,44	3,78	6,52	39,76	4,94	1,62	10,84	0,25	0,86	0,112	0,29	0,42
149	14,09	3,74	8,42	9,85	2,89	3,36	(0,03)	0,22	53,81	0,04	8,12	0,29
150	24,23	8,16	15,69	21,77	(14,46)	3,23	0,62	0,15	1,74	0,044	27,3	0,31
151	14,94	8,44	15,97	34,83	5,05	2,06	7,92	0,53	0,65	0,079	0,14	0,37
152	14,4	4,85	15,91	21,95	6,17	2,60	(0,12)	0,37	28,67	0,028	12,79	0,31
153	7,09	4,47	12,12	15,17	16,68	3,37	(0,01)	2,26	36,5	0,036	8,05	0,56
154	10,65	(28,0)	48,67	(1,15)	2,44	3,68	(0,03)	0,27	1,54	0,074	13,36	0,25
155	13,17	3,91	19,19	34,35	4,70	10,2	4,26	0,38	0,68	0,124	0,11	0,39
156	16,35	3,81	15,2	34,66	4,66	7,80	5,98	0,36	0,75	0,111	0,14	0,34

The confidence interval is expressed by the last valid figure according to the 4,6,3. of the ISO REMCO GUIDE 35/85 (E).

The values in parentheses are informative only.

Producer:
Mittal Steel Ostrava Corp.
Ostrava
CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Šuchma
Head of the Metallurgical and Chemical Laboratories
Mittal Steel Ostrava Corp.

MITTAL
Mittal Steel Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
Hutní a chemické laboratoře
146